



Bougies à bulles en cire de soja coulée

v16972

Coulez les plus belles bougies à bulles en cire de soja. Le procédé est extrêmement simple : il suffit de faire fondre la cire au bain-marie et d'ajouter de la couleur pour donner aux bougies un aspect plus éclatant. La cire de soja est 100 % végétale qui produit 80 à 90 % moins de suie que les bougies traditionnelles.

Comment faire



Guide vidéo Obtenez des instructions étape par étape sur la façon de fabriquer des bougies à bulles en cire de soja.



1 Mesurez 40 g de cire pour la confection d'une bougie. La quantité de couleur dépend de la teinte souhaitée pour la bougie : il vous faudra 0,1 g à 1 g de couleur pour 40 g de cire.



2 Faites fondre la cire au bain-marie (env. 20 min) ou utilisez un micro-ondes et faites-la fonctionner à pleine puissance à intervalles de 30 secondes (durée totale de 2-3 min.). La température de fusion est comprise entre 55 et 65 degrés. Ne pas chauffer au-dessus de 95 degrés.






3 Ajoutez la couleur et mélangez à la cire fondue.



4 Mélangez jusqu'à ce que la couleur soit complètement dissoute dans la cire.




5 Enfilez une mèche de bougie de 15 cm dans l'aiguille pour bougie. Insérez l'aiguille pour bougie au milieu du fond du moule en silicone et tirez la mèche pour bougie à travers, en laissant 5 cm. Le silicone assurera l'étanchéité autour de la mèche de la bougie pour éviter les fuites de cire.



6 Attachez la mèche de la bougie autour de l'aiguille pour bougie ou utilisez un bâtonnet pour la maintenir fermement au milieu de la bougie. Versez la cire de bougie fondue dans le moule.



7 Placez la bougie sur une surface plane.



8 Laissez sécher la bougie pendant 6 à 8 heures. Coupez l'excès de mèche qui dépasse du bas de la bougie.





9 Retirez délicatement la bougie du moule pour éviter de laisser des marques dans la cire.



10 Laissez la bougie durcir pendant 48 heures avant de l'allumer.



11 Bougies à bulles coulées dans différentes nuances de bleu. Mélangez respectivement 0,1 g, 0,5 g et 0,9 g de colorant bleu avec 40 g de cire de soja.