



## Sculptures décoratives en mélange de moulage en résine à effet marbré

v17055

Réalisez des sculptures décoratives de différentes formes et couleurs. Moulez les sculptures à l'aide du mélange de moulage en résine et ajoutez de la peinture de loisirs créatifs pour créer un bel effet marbré. Utilisez les sculptures finies pour sublimer n'importe quel intérieur. Pour ces trois moulages, vous aurez besoin d'environ 500 g de mélange de moulage en résine.

*Comment faire*





**1 IMPORTANT :** Si vous souhaitez réaliser un mélange de moulage coloré, mélangez la peinture dans de l'eau avant de la verser dans le mélange de moulage en résine. Versez le mélange dans la poudre de résine et mélangez soigneusement jusqu'à obtenir une consistance crémeuse.

Vous pouvez ajouter plus de poudre pour l'épaissir ou plus d'eau pour le rendre plus crémeux.

Pour ces trois sculptures, vous aurez besoin d'un total de 800 g de résine.

Le rapport de mélange est d'environ 100 g de mélange de moulage en résine pour 35 g d'eau en plus de la peinture. Consultez les instructions sur le sac.

Utilisez le mélange dans un délai d'environ 20 minutes après l'avoir agité, car il durcit rapidement.

Pour réaliser une sculpture nervurée, mélangez un total de 300 g de résine.

Blanc : env. 180 g + 63 g d'eau.

Rose : env. 50 g + 18 g d'eau + 1,5 g de peinture.

Rouge : env. 50 g + 18 g d'eau + 1,5 g de peinture.

Marron : env. 20 g + 8 g d'eau + 1 g de peinture.

Pour l'arche, mélangez un total de 250 g de résine.

Blanc : 150 g + 53 g d'eau.

Rose : 25 g. + 8,75 g d'eau + 1 g de peinture.

Rouge : 50 g + 18 g d'eau + 1,5 g de peinture.

Marron : 25 g + 8,75 g d'eau + 1 g de peinture.

Pour la goutte, utilisez le même mélange que pour l'arche.



**2** La résine blanche :  
Ajoutez l'eau progressivement en remuant bien.



**3** Versez le mélange dans le moule.





**4** Mélangez soigneusement la peinture avec l'eau. Les trois couleurs sont mélangées.



**5** Versez la couleur rouge.



**6** Versez la couleur marron.



**7** Appuyez/tapez sur le moule pour que la masse s'écoule à l'intérieur.



**8** Versez la cire de bougie rose dans le moule. Tapotez légèrement le fond du moule pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce que toutes les bulles d'air remontent à la surface.



**9** Laissez sécher le moulage pendant au moins 3 à 4 heures. Une fois sec, enroulez le moule en silicone et retirez le moulage.



**10** Poncez les irrégularités avec de l'eau et une éponge de ponçage ou du papier de verre.