



Bougie à la cire de soja avec roses dans un plat

v17095

Créez vos propres bougies de luxe avec de belles roses par-dessus. Les bougies sont moulées dans des plats en porcelaine élégants et les fleurs sont moulées dans un moule en silicone, tous deux fabriqués à partir de cire de soja 100 % végétale, qui produit beaucoup moins de suie que la stéarine traditionnelle.

Comment faire



1 Mesurer la cire de soja : 95 g pour chacune des 3 bougies et 35 g pour les fleurs.



2 Faites fondre la cire de soja au bain-marie ou au micro-ondes. Commencez par les bougies de 3 x 95 g. On a utilisé un creuset pour cire, mais on peut aussi utiliser un ancien pot de confiture.



3 Versez la cire fondue dans le bol.





4 Placez les mèches de bougie dans le bol et maintenez-les en place avec un crayon placé sur le dessus.



5 Laissez la cire durcir. La durée dépend de la cire et de la température ambiante. Si nécessaire, conservez-la dans un endroit frais.



6 Fabriquez maintenant les roses.



7 Faire fondre le reste de la cire, environ 35 g.



8 Commencez par les roses blanches. Créez ensuite différentes nuances de couleur en ajoutant des pigments de couleur, en fonction de l'obscurité souhaitée pour les roses. N'ajoutez que de petites quantités de couleur à la fois et versez-les dans le moule avant d'ajuster la couleur. N'oubliez pas que la couleur est plus claire lorsqu'elle est sèche.



9 Laissez les roses sécher complètement dans le moule avant de les retirer.





10 Une fois la cire durcie dans le bol, placez les roses. Faites chauffer la cire dans le bol pour que les roses collent. Chauffez doucement la surface en cire de la bougie jusqu'à ce qu'elle soit molle. Vous pouvez utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux, mais veillez à ne pas faire fondre la cire.



11 Pressez délicatement les roses dans la cire chauffée.