



Bakje met deksel van giethars

v16953

Giet een schattig bakje met deksel om sieraden of kleine spulletjes in op te bergen. Gebruik onze sterke gietharsmix voor het gieten. Meng het gietpoeder met water, roer het samen tot een uniforme massa en meng de verf erdoor met cirkelvormige bewegingen om een mooi marmereffect te creëren. Laat 2-3 uur uitharden. U kunt ook een fraai duifmotief op het deksel maken met zelfklevende EVA foam.

Hoe werkt het

Instructievideo Krijg stapsgewijze instructies over het gieten van houders met het

gietharsmengsel. 



1 Arceer de achterkant van het bedrukte patroon met een potlood om het patroon over te brengen op het stuk EVA foam.




2 Leg de gearceerde kant op het EVA foam en trek vervolgens het ontwerp over op de voorkant.



3 Knip het ontwerp uit.




4 Trek het papier van het zelfklevende EVA foam.



5 Plaats het dessin stevig op het deksel.






6 Meet de gegoten onderdelen af: 150 g giethars, 60 ml water en 3 ml verf.



7 Meng het gietpoeder met water en roer goed tot het romig is.




8 "Vul het deksel op en laat ongeveer 1-2 mm ruimte over vanaf de rand. Til de vorm iets van de bodem op en laat hem behoedzaam omlaag vallen om te voorkomen dat er luchtballen ontstaan. Herhaal dit meerdere keren gedurende ca. 2-3 min. Luchtballen verschijnen als kleine splinters in het afgewerkte gegoten materiaal. Tip: als er scheuren/gaten zijn in het afgewerkte gietstuk, kunt u ze vullen met een nieuw harsmengsel. Schuur na het uitharden de scheur/het gat egaal glad."



9 Doe een kleine hoeveelheid verf op de spatel en meng de verf in lichte, cirkelvormige bewegingen om een marmereffect te creëren.



10 Vul nu de vorm voor de houder, waarbij u ongeveer 1-2 mm van de rand vrijhoudt.



11 Creëer een marmereffect met de verf door dezelfde instructies te volgen als voor het deksel.





12 Klop 2-3 minuten herhaaldelijk zachtjes op de vorm, want hierdoor stijgen luchtballen in het gietstuk op en spatten uit elkaar.



13 Laat het gietstuk ongeveer 4 uur drogen voordat u het uit de vorm haalt.



14 Verwijder het EVA foam om de print op het deksel zichtbaar te maken.



15 Nadat de houder ongeveer 2-4 uur is uitgehard, schuurt u eventuele oneffenheden weg met water en een schuursponsje.



